

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE QUALITA' E DOSATURE DEI MATERIALI
DA IMPIEGARE PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CE-
MENTIZIO ARMATO;-

- Sabbia: si adotterà sabbia di frantoio, ottenuta dalla frantumazio-
ne di rocce calcaree. Essa deve essere scricchiolante alla mano
e non lasciare tracce di sporco; dovrà avere grani di dimensioni
variabili con un massimo di mm.2-
- Pietrisco: il pietrisco deve essere ~~ben~~ bene assortito, deri-
vante dalla frantumazione di rocce calcaree, scevro di sostanze
estranee, di parti friabili e terrose. Le dimensioni degli elemen-
ti della ghiaia non devono superare cm.3-
- Cemento: si adotterà cemento ad alta resistenza tipo 425-
- Armature metalliche: si impiegheranno tondini in ferro omogeneo
A_q 42-50-

-Composizione media di un mc. di calcestruzzo

- Cemento.....250-350 kg
- Inerte fine (sabbia).....0,400 mc
- Inerte grosso (pietrisco).....0,800 mc
- Acqua.....150-200 litri

IL DIRETTORE DEI LAVORI _____

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE _____

Don. GIUSEPPE POMPIL
CECILE MESAPICO
[Signature]