

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 08/11/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1317

Rifer. Archivio n. L/B

RICHIEDENTE: Impr. LACERNA Teodoro

Via S. te S. Michele, 71 - BRINDISI

Richiesta Verbale n. 272/3 del 30/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Civ. Abit. - Via Refice - FRACAVILLA P. (BR)

1° lotto / ex legge 640 - PROP. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato

(palaz. n° civ. 15)

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cern. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti. ===

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
LT1	150	22500	02/03/85	08/11/85	7.540	35.8
LT1	150	22500	02/03/85	08/11/85	7.580	36.2
=====						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Paolo Brignotti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cesario Muscogiuri)

A.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

28 FEB. 1986

IL FUORI

L. 08/11/85
(Ing. Francesco Sestocasi)

**EMMEBI**

s. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 03/11/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. 31318

Rifer. Archivio n. L/B

RICHIEDENTE: Impr. LACQUERCIA Teodoro

Via A. de S. Michele, 71 - BRINDISI

Richiesta Verbale n. 272/B del 30/02/85

Per conto Proprio

CANTIERE Civ. ab. - Via Refice 1° lotto, ex legge 640 -

FRANCIVILLA P. (BR) - PROP. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato

(palaz. n° civ. 15)

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
LT2	150	22500	07/03/85	08/11/85	7.600	44.3
LT2	150	22500	07/03/85	08/11/85	7.480	40.2
REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Si attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo ufficio al 30/11/85, dalla legge 5-11-1971 n. 1036.						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Nota: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Francesco Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Miscogiuri)

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 08/11/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. 31319

Rifer. Archivio n. 1/3

RICHIEDENTE: Impr. LAGHERCIA Teodoro

Via S. Michele, 71 - BRINDISI

Richiesta Verbale n. 272/3 del 30/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Civ. Abit. - Via Refice 1° lotto / ex legge 640 -

FRANCAVILLA F. (BR) - PROP. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato

(palaz. n° civ. 11)

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
LT3	150	22500	12/03/85	08/11/85	7.520	41.3
LT3	150	22500	12/03/85	08/11/85	7.560	44.6
=====						
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
risulta depositata presso questo ufficio						
dal sen. della Prov. di Br. n. 1036						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

Brindisi, li 08/11/1985
IL FUNZIONARIO ADDETTOIL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)


LO SPERIMENTATORE

Dott. Ing. Pancrazio Briganti

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiari)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - Tel. 666657

Brindisi, li 08/11/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. 31320

Rifer. Archivio n. L/B

RICHIEDENTE: Impr. LACEROTIA Teodoro

Via S. te S. Michele, 71 - BRINDISI

Richiesta Verbale n. 272/B del 30/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Civ. Abit. - Via Refice 1° lotto / ex legge 640 -

FRANCIVILLA F. (BR) - PROP. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato
(palaz. n° civ. 11)

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
LT4	150	22500	19/03/85	08/11/85	7.460	42.8
LT4	150	22500	19/03/85	08/11/85	7.520	45.1
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

Brindisi, li 28 FEB. 1986

IL FUNZIONARIO ADDETTO

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Antonio Brubanti*)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Maccagnani*)

A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

REGIONE PUGLIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

attesta che copia del presente
sulla deposito presso questo ufficio
ai sensi della l. n. 1089

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Ing. *Francesco Santorasi*)

**EMMEBI**

S. N. C.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 08/11/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B1321

Rifer. Archivio n. L/B

RICHIEDENTE: Impr. LAGUERCIA Teodoro

Via S. te S. Michele, 71 - BRINDISI

Richiesta Verbale n. 272/B del 30/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Civ. Abit. - Via Refice 1° lotto / ex legge 640 -
FRANCAVILLA F. (BR) - PROP. I.A.C.P.Posizione in opera (*) Solaio piano rialzato
(palaz. n° civ. 13)**CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):**

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
LT5	150	22500	29/03/85	08/11/85	7.600	40.5
LT5	150	22500	29/03/85	08/11/85	7.540	37.2
REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI attesta che copia del presente atto risulta depositata presso questo ufficio ai sensi della L. n. 3-11-1971 n. 1089 Brindisi, li 8 FEB. 1986 (IL FUNZIONARIO ADDETTO) IL COORDINATORE DELL'UFFICIO (Ing. Francesco Santoristi)						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Francesco Briganti)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Mascogiuri)

A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA

**EMMEBI**

S. n. c.

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 08/11/85

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. 3122

Rifer. Archivio n. 1/B

RICHIEDENTE: Dott. M. AIA Teodoro

Via V. Emanuele, 71 - BRINDISI

Richiesta Verbale n. 272/3 del 30/09/85

Per conto Proprio

CANTIERE Civ. Apit. - Via Raffaele 1° lotto, ex legge 640 -

S. PANCRAZIO SAL. (BR) - P.R.T. I.A.C.P.

Posizione in opera (*) Solcio piano rialzato

(palaz. Arch. 13)

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe E400 dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c E400 consistenza E400 inerti E400

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
1T6	150	22500	05/04/85	08/11/85	7.540	35.2
1T6	150	22500	05/04/85	08/11/85	7.560	37.5
=====						
REGIONE PUGLIA						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
Si attesta che copia del presente atto						
è stata depositata presso questo ufficio						
il 05-11-1985 n. 1038.						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====

Brindisi, li 28/11/85

IL FUNZIONARIO ADDETTO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

(Ing. Francesco Santostasi)

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. M. AIA Teodoro)

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo M. Agnini)



S. N. C.

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI

Via Romolo, 174 • ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)

Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 09/11/95

CERTIFICATO n. 21523

Rifer. Archivio n. L, 3

RICHIEDENTE: Ingr. G. MIRCIA Tedoro

Wie Note S.ichele, 71 - FRI.DISI

Richiesta Verbale n. 272, P. del 30, 09/05

Per conto Proprio

CANTIERE Civ.Abit. - Via Rafice 1° lotto, ex legge 640 -

FRANK AVILL, F. (PR) - PROP. I.A.C.F.

Natura dei campioni..... 2.2 provette di acciaio da barre ad aderenza

migliorata per c.a. - Max. tom. p 12 ///

Data di consegna in Laboratorio..... 30/09/85..... Data prova..... 08/11/85.....

Sigla	Diametro d' o lati della sezione mm	TRAZIONE				Piegamento o Piegamento e Raddrizzamento
		sezione mm ²	CARICO UNITARIO		allungamento % su 5 d	
			snervamento N/mm ²	rottura N/mm ²		
177	11.88	110.79	482.6	731.4	24	=====
177	11.88	110.79	485.3	736.2	24	=====
=====						
REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Si attesta che copia del presente è risultata depositata presso questo uff.						

* Diametro della barra tonda equipesante.

$$N, \text{ mm}^2 = 0,102 \text{ kgf/mm}^2$$

Note:

Brindisi 28 FEB. 1986.

IL FUNZIONARIO ADDI

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

(Ing) Francesco Santostasi)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO

(dott. ing. ~~Cosimo~~ Muscogjari)