

11



UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 16 Settembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4690/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da **Consorzio Ravennate - Via Marco Pacuvio**

n° 47 - Brindisi -

con richiesta scritta del 1-9-1965 per conto di ==

cantiere (*) Paradiso Lotto 15° bis dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi

data di arrivo del materiale in Laboratorio 13-9-1965

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impesto (*)	Data di prova	Cerico unitario di rottura in Kg/cm²
A 1	15	28-7-1965	13-9-965	185,33
A 2	15	28-7-1965	13-9-965	144,44
A 3	16	28-7-1965	13-9-965	277,34
A 4	16	28-7-1965	13-9-965	257,81

OSSERVAZIONI: ==

$$\frac{258 + 277 + 185}{3} = \frac{720}{3} = 240 \text{ kg/cm}^2$$

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(F/sgo Moletta)

M. Moletta

per c. c.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Ing. Ambrogio Rossetti

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

(Prof. Ing. M. Salvati)

M. Salvati

11

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 559)

SEDE: PALAZZO ATENEO - PIAZZA UMBERTO I N. 1 - TELEF. 213.580

LABORATORIO: VIA AMENDOLA N. 185 - TELEF. 241.459

VIALE JAPigia, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 18 Settembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n. 916/B

Campioni di acciaio inviati da Consorzio Ravennate - Via Marco Pacuvio n° 47
Brindisi

con richiesta scritta del 13-9-1965 per conto di ===

cantiere (*) Paradiso lotto 15° bis dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari

data di arrivo del materiale in Laboratorio 13-9-1965

RISULTATI DELLE PROVE SU N. 7 PROVETTE

dati particolari () ===

Contrassegno	Diametro nominale mm	T R A Z I O N E			Peso kg/m	Piegatura
		Carico unitario di		Allungamento % dopo rottura A10		
		rottura kg/mm ^q	snervam. kg/mm ^q			
==	6	47,55	36,58	23	==	===
==	8	50,07	36,09	32	==	===
==	10	48,06	35,07	33	==	===
==	12	43,16	32,82	32	==	===
==	14	48,03	36,50	29	==	===
==	16	51,00	33,15	29	==	===
==	18	42,44	31,04	33	==	===
			723	290%		

OSSERVAZIONI: ===

↓
42/50

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(F/sco Moletta)

F. Moletta

per C. C.

p. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

ing. Roberto Rinaldi

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
(Prof. Ing. M. Salvati)

Conservatori

11

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPIGIA, 182 - TELEF. 213.203

Bari 11 Novembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4850/A

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Via Tunisi n° 36 - Brindisi -
con richiesta scritta del 12-10-1965 per conto di Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi
cantiere (*) Paradiso CEP dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi - Lotto
15° bis fabbricato T 1 solaio 2° piano elemento a 7 campate di testata est
data di arrivo del materiale in laboratorio 8-11-1965

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg - Tipo 730

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Cerico unitario di rottura in Kg cm ²
Sol. II^ Piano Pol. T1 Testata est	15	9-9-1965	8-11-1965	235,55
Sol. II^ Piano Pol. T1 Testata est	15	9-9-1965	8-11-1965	215,55
Sol. II^ Piano Pol. T1 Testata est	15	9-9-1965	8-11-1965	242,22
Sol. II^ Piano Pol. T1 Testata est	15	9-9-1965	8-11-1965	238,22
=====	=====	=====	=====	=====

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente la prova.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE

(F/sco Moletta)

F. Moletta

per c. c.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

Carlucci

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

[Signature]

11

UNIVERSITA' DI BARI - FACOLTA' DI INGEGNERIA
ISTITUTO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI

(LEGGE 1° LUGLIO 1961, N. 553)

VIALE JAPigia, 182 - TELEF. 213.203

Bari, 27 Dicembre 1965

CERTIFICATO DI PROVE

n° 4959/A/1

Campioni di conglomerato cementizio inviati da Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Via M. Pacuvio n° 47 - Brindisi -

con richiesta scritta del 30-11-1965 per conto di Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi
cantiere (*) Lotto 15° bis CEP Rione Paradiso - Brindisi - Palazzina T4

data di arrivo del materiale in Laboratorio 24-12-1965

RISULTATI DELLE PROVE A COMPRESSIONE SU N. 4 PROVINI CUBICI

dosaggio al mc (*) Acqua == litri - Cemento 300 kg. - Tipo ==

CONTRASSEGNO	Spigolo cm	Data d'impasto (*)	Data di prova	Carico unitario di rottura in Kg/cm²
Palazzina T4 III° Piano Testa- ta EST Cant. Paradiso	15	27-10-1965	24-12-65	431,11
Palazzina T4 III° Piano Testa- ta EST Cant. Paradiso	15	27-10-1965	24-12-65	386,66
Palazzina T4 III° Piano Testa- ta EST Cant. Paradiso	15	27-10-1965	24-12-65	435,55
Palazzina T4 III° Piano Testa- ta EST Cant. Paradiso	15	27-10-1965	24-12-65	415,55

OSSERVAZIONI: ===

(*) - Dati forniti dal Richiedente le prove.

L'INGEGNERE SPERIMENTATORE
(Pasco Moletta)

per c. o.
P. IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

DIRETTORE DELL'ISTITUTO